

DiBt test skla

CHEMICKÁ ODOLNOST PŘI RT

		CFLOOR 42 0	CFLOOR 520 CW na CF 420	CFLOOR EP 430	CFLOOR EP 455 CR	CFLOOR EP 455 CR AS	CFLOOR 50 0 CW	CFLOOR 550 CW	CFLOOR 57 0 C
1	Benzín podle DIN EN 228	■	■	■		■	■	■	■
2	Letecká paliva (kerosin)	■	■	■		■	■	■	■
3	Směs parafinového oleje a 1-methylnaftalenu	■	■	■	■	■	■	■	■
3b	Motorová nafta podle DIN EN 590	■	■	■	■	■	■	■	■
4	Všechny směsi obsahující uhlovodíky a benzen s max. 5 % objemových benzenu	■	■	■	■	■	■	■	■
4a	Benzen a směsi obsahující benzen	■	■	■	■	■	■	■	■
4b	Ropa	■	■	■	■	■	■	■	■
5	Jednosytné a vícesytné alkoholy s max. 48 % objemových methanolu a etanolu	■	■	■	■	■	■	■	■
5A	Všechny alkoholy a glykolethery	■	■	■	■	■	■	■	■
5b	Jednosytné a vícesytné alkoholy >=C2 s max. 48 objemových % a vodné směsi	■	■	■	■	■	■	■	■
5c	Směs ethanol/voda 1/1	■	■	■	■	■	■	■	■
5c	Čistý etanol	■	■	■	■	■	■	■	■
6	Halogenované uhlovodíky >=C2				■	■			
6a	Halogenované uhlovodíky				■	■			
6b	Aromatické halogenované uhlovodíky				■	■			
7	Všechny organické estery a ketony	■	■	■	■	■	■	■	■
7A	Aromatické estery a ketony	■	■	■	■	■	■	■	■
7b	Bionafta				■	■			
8	Až 40 % alifatické aldehydové vodné roztoky	■	■	■	■	■	■	■	■
8A	Alifatické aldehydy a alifatické aldehydové vodné roztoky				■	■			
9	Kyselina mléčná 10 %	■	■	■	■	■	■	■	■
9	Kyselina mravenčí 10 %	■	■	■	■	■	■	■	■
9	Kyselina octová 10 %	■	■	■	■	■	■	■	■
9A	Organické kyseliny (karboxylové kyseliny)	■	■	■	■	■	■	■	■
10	Kyselina fosforečná 20 %	■	■	■	■	■	■	■	■
10	Kyselina chlorovodíková 20 %	■	■	■	■	■	■	■	■
10	Kyselina dusičná 20 %	■	■	■	■	■	■	■	■
10	Kyselina sírová 20 %	■	■	■	■	■	■	■	■
11	Amoniak 20 %	■	■	■	■	■	■	■	■
11	Louh sodný 20 %	■	■	■	■	■	■	■	■
12	Vodné roztoky anorganických neoxidačních solí (NaCl)	■	■	■	■	■	■	■	■
13	Aminy a aminové soli ve vodném roztoku	■	■	■	■	■	■	■	■
14	Jontec Tensol	■	■	■	■	■	■	■	■
14	Jontec 300	■	■	■	■	■	■	■	■
14	Jontec Linosafe	■	■	■	■	■	■	■	■
15	Cyklické a necyklické estery				■	■			
	Červené víno, káva, Coca-cola, Red Bull, černý čaj, hořčice, kečup	■	■	■	■	■	■	■	■
	Chlornan sodný	■	■	■	■	■	■	■	■
	Posypová sůl	■	■	■	■	■	■	■	■
	Nemrzoucí koncentrát	■	■	■	■	■	■	■	■
	Čistič čelního skla	■	■	■	■	■	■	■	■
	Brzdová kapalina DOT 4	■	■	■	■	■	■	■	■
	Skydrol 6/2016 PE-5 (letecká hydraulická kapalina)	■	■	■	■	■	■	■	■
	Peroxid vodíku (H2O2) 20 %	■	■	■	■	■	■	■	■

■ není odolný

■ 3 dny odolný, změna barvy možná 7 dní

■ odolný, změna barvy možná

■ 14 dní odolný, barevné změny možné odolné

■ déle než 14 dní