

CONIFLOOR 940

Tixotropní činidlo pro EP a PUR nátěrové hmoty

Popis materiálu

CONIFLOOR 940 je plnič z vysoce rozvětvených polyetylenových vláken.

Barva

Bílý

Oblasti použití

CONIFLOOR 940 se používá jako tixotropní prostředek pro výrobky CONICA EP nebo PU nanášené na šikmé nebo svislé plochy a spoje.

Technické údaje

Materiál	HD-Polyethylen		
Hustota	při 20 °C	g/cm ³	0.96
Barva	bílý		
Objemová hmotnost		g/l	Cca. 40
Bod tání		°C	132
Délka vlákn		mm	0.10-0.25
<i>Tato čísla jsou orientační. Hodnoty nejsou určeny pro vytváření specifikací!</i>			

Způsob aplikace

CONIFLOOR 940 se **opatrně přidává až po úplném homogenním smíchání složky A + B** a pokračuje se v míchání, **dokud není směs homogenní a bez hrudek.**

V závislosti na teplotě a vlhkosti musí být správné dávkování na pracovišti stanoveno předchozími testy.

Obecný standard pro dávkování při 20 °C:

V závislosti na sklonu **cca. 0,3 -1,0 hm. % na podlaze a na svislých plochách cca. 1,0 až 4,0 hm. %**. V závislosti na materiálu, teplotě podkladu a materiálu a také na aplikovaném množství musí být dávkování upraveno na místě.

Doba zpracování epoxidových nebo polyuretanových materiálů se může s přidáním CONIFLOOR 940 změnit.

Velikost balení

10 kg.

Skladování

Za sucha neomezeně.

Bezpečnost / osobní ochranné prostředky

Při použití povrchových materiálů EP/PUR jsou vyžadována následující ochranná opatření: Zabraňte vdechnutí vlákn a vyhněte se kontaktu s pokožkou. Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. Nejezte, nekuřte a nepoužívejte otevřený oheň při používání! Pokyny pro zvláštní nebezpečí a bezpečnostní pokyny naleznete v bezpečnostním listu, stejně jako pokyny pro přepravu a likvidaci.

Další informace o bezpečnosti při přepravě, skladování a manipulaci, jakož i o likvidaci a ekologii naleznete v aktuálním bezpečnostním listu.

CONICA AG
Industriestrasse 26
8207
Schaffhausen,
Švýcarsko

Tel.: + 41 52 644 3600

Fax: + 41 52 644 3699
info@conica.com
www.conica.com

I když jsou veškeré informace zde obsažené pravdivé, přesné a představují naše nejlepší znalosti a zkušenosti, neposkytujeme žádnou záruku za doporučení učiněnými námi, našimi zástupci nebo distributory, jako jsou podmínky použití apod. Kompetence spojené s aplikací produktu jsou mimo naši kontrolu.

Vzhledem k tomu, že všechny technické listy systému CONICA jsou pravidelně aktualizovány, je odpovědností uživatele, aby si opatřil nejnovější vydání.

Aktuální katalogové listy mohou registrovaní uživatelé získat na našich webových stránkách. Tištěné kopie jsou k dispozici na vyžádání.